

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Άχρωμο υδροαπωθητικό για εκτεθειμένο σκυρόδεμα. Προστατεύει την επιφάνεια από την έκθεση σε έντονη βροχή, δεν παρουσιάζει επιφανειακή μεμβράνη, δεν κλείνει τους πόρους της επιφάνειας διατηρώντας ταυτόχρονα μία εξαιρετική δυνατότητα διαπνοής. Δεν μεταβάλλει την αρχική εμφάνιση της επιφάνειας του σκυροδέματος. Εμποδίζει την ανάπτυξη άλγους και λειχήνων.

Παρέχεται ως μια αδιάβροχη προστασία για τον εμποτισμό των επιφανειών από σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα και προσδίδει μια αποτελεσματική προστασία έναντι των εξωτερικών παραγόντων της ατμόσφαιρας.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εφαρμογή με βούρτσα ή ψεκασμό. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

Καθαρίστε τις επιφάνειες που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία από ακαθαρσίες, σκόνη, λίπη, χρώματα και εκχυλίσματα αλάτος. Στην περίπτωση που υπάρχουν μικρές ρωγμές ή αυλακώσεις, αφαιρέστε το συσσωρευμένο υλικό με ένα καθαρό πανί πριν να στεγνώσει.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα ανεπαρκή αποτελέσματα που οφείλονται σε εσφαλμένες εφαρμογές.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σκυρόδεμα: αφήστε να στεγνώσει καλά και καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες.

Διακοσμητικές πέτρες και τούβλα: καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες, καθώς κι από τυχόν ανώμαλες προεξοχές/κρούστες τσιμέντου ή ασβεστίου.

Φθαρμένες μπογιές και βερνίκια: εάν το υλικό είναι καλά προσφυόμενο καθαρίστε με στεγνό ή υγρό καθάρισμα, διαφορετικά, αφαιρέστε εντελώς και πλύνετε με νερό.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε το «RIVOSHIELD CEMENTO» με βούρτσα ή ψεκασμό, διαδοχικά, όσα χέρια χρειαστούν ανάλογα με την επιφάνεια, σε χρονικό διάστημα 2 ωρών από το πρώτο χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική θερμοκρασία καθώς και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας και του προϊόντος είναι χαμηλότερες από 5°C. Μην εφαρμόζετε σε ζεστές επιφάνειες ή σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C και άνω.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/1		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
4-8		ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ		ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ		=	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
ΔΙΑΥΓΕΣ		10 ΛΕΠΤΑ		0,78		ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΑΧΡΩΜΟ		1 ΩΡΑ		=		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ/ ΝΑΙ		24 ΩΡΕΣ		=		ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Διάμ. ακροφυσίου: 1,5 – 17 mm Πίεση: 2 ατμόσφαιρες	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ			
36 ΜΗΝΕΣ		ΟΧΙ		37° C			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124