

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδροαπωθητικό και υδροδιαλυτό εμποτιστικό νερού με φίλτρα U.V, προσδίδει στην επιφάνεια διαυγές κέρινη όψη. Ειδικά κατασκευασμένο για την επίτευξη ενός απαλού σατινέ φινιρίσματος, παρέχοντας αποτελεσματική προστασία σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καινούριο ξύλο: Εφαρμόστε ένα χέρι WOODY IMPREGNANTE AD ACQUA. Όταν είναι εντελώς στεγνό, περάστε ένα λειαντικό πανί για να αφαιρέσετε τα τριχώματα του ξύλου. Το ξύλο πρέπει να είναι ξεραμένο και στεγνό (η μέγιστη επιτρεπόμενη εσωτερική υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 13%).

Ξύλο, ήδη επεξεργασμένο: αφαιρέστε τις φθαρμένες μπογιές με αφαιρετικό χρωμάτων, εφαρμόστε με σταθερή πινελιά ικανοποιητική ποσότητα προϊόντος, δημιουργώντας ομοιόμορφο πάχος. Περιμένετε 5 – 10 λεπτά κι έπειτα ξύστε τη φθαρμένη μπογιά με τις κατάλληλες ξύστρες, τρίψτε με γυαλόχαρτο μέχρι η επιφάνεια να απογυμνωθεί εξολοκλήρου.

Καθαρίστε την επιφάνεια με νέφτι και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

Εφαρμόστε ένα χέρι «WOODY IMPREGNANTE AD ACQUA». Όταν είναι εντελώς στεγνό, περάστε ένα λειαντικό πανί για να αφαιρέσετε τα τριχώματα του ξύλου.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Μετά από 6 ώρες εφαρμόστε δύο χέρια «WOODY FINITURA CERATA AD ACQUA» σε χρονικό διάστημα 6 ωρών από το πρώτο χέρι.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση υψηλής υγρασίας ή θερμοκρασίας χαμηλότερης από 10° C και σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρήστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5° C και άνω.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Εφαρμόστε δυο στρώσεις βερνίκι «WOODY FINITURA CERATA AD ACQUA». Το προϊόν κατασκευάζεται από συμπολυμερές ακριλικά και από ειδικά προσθετικά τα οποία έχουν την ικανότητα να προστατεύουν το ξύλο από την επίδραση φυσικών και βιολογικών παραγόντων.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ANA ΧΕΡΙ mq/1		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
12		ΝΕΡΟ		ΝΕΡΟ&ΣΑΠΟΥΝΙ		5 – 10% ΝΕΡΟ	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ANA kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
ΣΑΤΙΝΕ ΚΕΡΙΝΟ		1 ΩΡΑ		1,04		5 – 10% ΝΕΡΟ	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΔΙΑΥΓΕΣ ΑΧΡΩΜΟ		2 – 3 ΩΡΕΣ		31		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ / ΝΑΙ		4 ΩΡΕΣ		Κ.Υ. 95		5 – 10% ΝΕΡΟ	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		Διάμετρος ακροφυσίου: 2 mm Πίεση: 2,5 ατμόσφαιρες	
24 ΜΗΝΕΣ		6 ΩΡΕΣ		=			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124