

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδροαπωθητικό εμποτιστικό προϊόν, προσδίδει στην επιφάνεια διαυγές κέρινη όψη. Περιέχει Teflon με φίλτρα U.V. και είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, δε δημιουργεί καμία επιφανειακή μεμβράνη, αλλά αντιθέτως εισχωρεί σε βάθος, στους πόρους του ξύλου, προστατεύοντας το από τους φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καινούριο ξύλο: το ξύλο πρέπει να είναι ξεραμένο και στεγνό (η μέγιστη επιτρεπόμενη εσωτερική υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 13%). Τρίψτε με τραχύ γυαλόχαρτο, καθαρίστε από την σκόνη και από κάθε σαθρή ουσία.

Ρητινώδες ξύλο: καθαρίστε κάθε οντότητα ρητίνης με βαμβακερό ύφασμα, το οποίο θα μουσκέψετε με νέφτι, τρίψτε με τραχύ γυαλόχαρτο, καθαρίστε από τη σκόνη και από κάθε σαθρή ουσία.

Ξύλο, ήδη επεξεργασμένο: αφαιρέστε τις φθαρμένες μπογιές με αφαιρετικό χρωμάτων, εφαρμόστε με σταθερή πινελιά ικανοποιητική ποσότητα προϊόντος, δημιουργώντας ομοιόμορφο πάχος. Περιμένετε 5 – 10 λεπτά κι έπειτα ξύστε τη φθαρμένη μπογιά με τις κατάλληλες ξύστρες, τρίψτε με γυαλόχαρτο μέχρι η επιφάνεια να απογυμνωθεί εξολοκλήρου.

Καθαρίστε την επιφάνεια με νέφτι και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε δύο χέρια «WOODY FINITURA CERATA» σε χρονικό διάστημα 24 ωρών από το πρώτο χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση ψηλής υγρασίας ή θερμοκρασίας χαμηλότερης από 10° C και σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5° C και άνω.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Εφαρμόστε δύο χέρια «WOODY FINITURA CERATA». Το προϊόν εκτός του ότι περιέχει Teflon και φίλτρα U.V., τα οποία έχουν την ικανότητα να προστατεύουν, σε βάθος, το ξύλο από την επίδραση των φυσικών και βιολογικών παραγόντων, κατασκευάζεται και από ειδικά προσθετικά, τα οποία προσδίδουν στην επιφάνεια ευχάριστη κέρινη όψη.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/1		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
15		ΝΕΦΤΙ		ΝΕΦΤΙ		=	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
ΣΑΤΙΝΕ ΚΕΡΙΝΟ		2 ΩΡΕΣ		0,87		ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		5 ΩΡΕΣ		29		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ / ΝΑΙ		24 ΩΡΕΣ		30" FORD 4			
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		=	
36 ΜΗΝΕΣ		24 ΩΡΕΣ		37°C			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41**

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: **TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124**