

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αδιάβροχο προστατευτικό, προσδίδει στην επιφάνεια διαυγή ματ όψη ή μπορεί και να περιέχει χρωστικές ουσίες. Είναι κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Δε δημιουργεί καμία επιφανειακή μεμβράνη αλλά αντιθέτως εισχωρεί σε βάθος στους πόρους του ξύλου, προστατεύοντας το από τους φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες όπως ξυλοφάγους οργανισμούς και παράσιτα.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καινούριο ξύλο: το ξύλο πρέπει να είναι ξεραμένο και στεγνό (η μέγιστη επιτρεπόμενη εσωτερική υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 13%). Τρίψτε με τραχύ γυαλόχαρτο, καθαρίστε από τη σκόνη και από κάθε σαθρή ουσία.

Ξύλο, ήδη επεξεργασμένο: αφαιρέστε τις φθαρμένες μπογιές με αφαιρετικό χρωμάτων, εφαρμόστε με σταθερή πινελιά ικανοποιητική ποσότητα προϊόντος, δημιουργώντας ομοιόμορφο πάχος. Περιμένετε 5 – 10 λεπτά κι έπειτα ξύστε τη φθαρμένη μπογιά με τις κατάλληλες ξύστρες, τρίψτε με γυαλόχαρτο μέχρι η επιφάνεια να απογυμνωθεί εξολοκλήρου.

Καθαρίστε την επιφάνεια με νέφτι και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε ένα-δύο χέρια «WOODY IMPREGNANTE AD ACQUA» σε χρονικό διάστημα 6 ωρών από το πρώτο χέρι.

Σε περίπτωση που το επιθυμητό φινίρισμα θα πρέπει να έχει στιλπνή ή κέρινη όψη, τότε μετά από 6 ώρες εφαρμόστε ένα-δύο χέρια «WOODY FLATTING AD ACQUA» ή «WOODY FINITURA CERATA AD ACQUA».

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση ψηλής υγρασίας ή θερμοκρασίας χαμηλότερης από 10° C και σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5° C και άνω.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Εφαρμόστε μια-δυο στρώσεις «WOODY IMPREGNANTE AD ACQUA». Το προϊόν κατασκευάζεται από συμπολυμερές ακρίλικά και από ειδικά προσθετικά τα οποία έχουν την ικανότητα να προστατεύουν σε βάθος το ξύλο από την προσβολή των φυσικών και βιολογικών παραγόντων

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70°C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ANA ΧΕΡΙ mq/1		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
15		ΝΕΡΟ		ΝΕΡΟ&ΣΑΠΟΥΝΙ		=	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ANA kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
MAT		1 ΩΡΑ		1,03		5 – 10% ΝΕΡΟ	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		2 – 3 ΩΡΕΣ		20		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ / ΝΑΙ		4 ΩΡΕΣ		Κ.Υ. 68			
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		=	
24 ΜΗΝΕΣ		6 ΩΡΕΣ		=			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41**

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: **TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Πάλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124**